



BAR PAINT

Pittura murale lavabile coprimacchia in solvente inodore

SCHEDA TECNICA n 206

Proprietà e campi di impiego

BAR PAINT è una pittura coprimacchia a base di resine stirolo acriliche in soluzione, biossido di titanio, cariche selezionate, solventi alifatici inodori, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura opaca.

La particolare combinazione dei vari elementi permette la formazione di una pellicola isolante estremamente aderente che consente una perfetta copertura su macchie di varia natura (nicotina, fuliggine, sporco, aloni d'acqua asciutti, macchie di té o caffè, ecc.)

Dal punto di vista dell'applicazione presenta un'ottima pennellabilità ed una elevata dilatazione senza presentare problemi di schivature e conferisce alle pareti una finitura liscia e senza segni di riattaccature.

Per le sue caratteristiche BAR PAINT è il prodotto specifico per la verniciatura a finire (fondo-finitura) di pareti poste in locali con presenza di fumo, locali anneriti dallo scoppio di un incendio e quando sia necessario bloccare il riaffioramento di macchie di vario genere.

Preparazione dei supporti

* Ripulire accuratamente le pareti da tracce di polvere e sporco. Nel caso siano presenti vecchie pitturazioni, spazzolare le parti non perfettamente aderenti, livellare la superficie dove necessario con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore carteggiare le parti stuccate, spolverare tutta la superficie e procedere all'applicazione di BAR PAINT.

Applicazione

| | |
|--------------------|---|
| Preparazione | Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo. |
| Diluizione | Il prodotto è pronto all'uso. |
| A pennello e rullo | Applicare incrociando le pennellate avendo cura di coprire uniformemente tutta la superficie. |

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% e comunque a 3° C sopra alla temperatura di rugiada. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Tra una mano e l'altra attendere almeno 4 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

Per sopraverniciare con idropitture è necessario che il solvente contenuto nel film sia completamente evaporato.

Il prodotto può essere tinteggiato con COLORANTI UNIVERSALI.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato applicare due o tre mani di prodotto a seconda del tipo di macchie presenti sul muro. In ogni caso si consiglia di raggiungere uno spessore minimo del film secco di 70 micron.

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto, si possono coprire fino a 8 m2 per litro secondo l'assorbimento del supporto.

Caratteristiche chimico / fisiche

| | |
|------------------------------------|--|
| Peso specifico | 1,65±0,01 Kg/lt |
| Residuo secco | 72% |
| Viscosità | a 20° C 1.500 mpa/s R4 V20 |
| Essiccazione | a 20° C e 60% di u.r. In profondità: 24 ore |
| Punto di infiammabilità | 38° C |
| Aspetto del film | Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°) |
| Classificazione D.Lgs. 161/2006 | Pitture monocomponenti ad alte prestazioni |
| Contenuto massimo di COV | 430 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso) |

Notizie e consigli

| | |
|------------------------|---|
| Colorazione | Bianco. |
| Pulizia attrezzi | Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua e sapone. |
| Conservazione | Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. |
| Stoccaggio | La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione. |
| Confezioni disponibili | 10 - 5 - 0,750 Litri. |
| Ambiente | Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. |
| Sicurezza | Il prodotto è infiammabile. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente. |

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com