



# BLOKKAFUMO

Isolante semicoprente inodore antifumo per pareti interne

SCHEDA TECNICA n 202

## Proprietà e campi di impiego

BLOKKAFUMO è un isolante semicoprente a base di copolimeri versatici in emulsione acquosa, biossido di titanio, monocomponente, essiccante ad aria.

Il prodotto, specifico per la preparazione di superfici murali impregnate di fumo, fuliggine e nicotina, una volta evaporata la parte acquosa, dà vita ad una pellicola resistente e particolarmente aderente al supporto che assolve la doppia funzione di isolare il fumo e di preparare la superficie alla pittura con qualsiasi tipo di idropittura.

Dal punto di vista dell'applicazione presenta un'ottima pennellabilità ed una buona dilatazione.

Per le sue particolari caratteristiche BLOKKAFUMO è il prodotto specifico per la preparazione di superfici murali interne in ambienti con presenza di fumo in quanto elimina il problema del riaffioramento di fumo, fuliggine e nicotina. In quanto inodore può essere applicato in qualsiasi tipo di ambiente e pertanto anche in presenza di persone o dove non sia possibile un'adeguata ventilazione. Permette di ottenere una perfetta finitura anche con l'applicazione di una sola mano di idropittura a finire.

## Preparazione dei supporti

\* Ripulire accuratamente il supporto da tracce di polvere, sporco e parti poco aderenti. In particolare, se sono presenti vecchie pitture, spazzolare le parti non perfettamente aderenti e spolverare. Livellare la superficie dove necessario con NEOSTUCCO procedendo con rasature successive. Dopo 6 ore carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e, su supporto perfettamente asciutto, procedere all'applicazione di BLOKKAFUMO.

## Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acqua potabile.
A pennello	Diluire al 20% in volume. Applicare incrociando le pennellate avendo cura di coprire in modo uniforme tutta la superficie.
A rullo	Vedi punto precedente.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70%. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Non utilizzare come fissativo.

Prima di sopraverniciare con idropitture a finire attendere almeno 12 ore (a 20° C e 60% di u.r.)

## Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è sufficiente l'applicazione di una sola mano di prodotto.

Seguendo una corretta applicazione e considerando un assorbimento medio del supporto, con una mano di prodotto mediamente diluito si possono trattare fino a 12 m<sup>2</sup> per litro.

## Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,11±0,01Kg/Lt
Residuo secco	51%
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 3 ore In profondità: 12 ore
Sopraverniciabilità	12 ore
Natura del legante	Copolimeri vinil-versatici
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Primer

Contenuto massimo di COV 30g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

## Notizie e consigli

Colorazione	Bianco.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	14 - 4 - 0,750 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2021.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

*I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.*



### **COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.**

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

[www.brandinicolor.com](http://www.brandinicolor.com)

E-mail: [info@brandinicolor.com](mailto:info@brandinicolor.com)