



# CERENAT FONDO

Fondo turapori inodore per legno carteggiabile a secco

SCHEDA TECNICA n 62

## Proprietà e campi di impiego

CERENAT FONDO è un fondo inodore trasparente, non ingiallente per legno, monocomponente, essiccante ad aria.

E' caratterizzato da un alto potere riempitivo, una rapida essiccazione e una facile carteggiabilità, utile per stabilizzare le particelle incoerenti del legno ed ottenere una superficie compatta e omogeneamente assorbente.

Per le sue caratteristiche CERENAT FONDO è indicato come fondo di preparazione per qualsiasi manufatto in legno (impiallacciature, mobili, travi, finestre, soffitti, perlinature, parquet, corrimano) in ambienti interni e in particolare in ambienti chiusi o con scarsa possibilità di aereazione, in quanto non contenendo solventi, può essere usato con sicurezza e senza fastidi.

Può essere sopraverniciato con ogni tipo di vernice sia ad acqua che a solvente.

## Preparazione dei supporti

\* Per il trattamento del legno consultare la scheda tecnica CEMBRO.

\* Legni nuovi: preparare accuratamente la superficie scartando, spolverando e ripulendo anche da eventuali tracce di sporco la superficie. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di CERENAT FONDO. Attendere 6 ore e procedere alla carteggiatura.

\* Legno con vecchie verniciature: rimuovere i vecchi strati di vernice in profondità scartando accuratamente la superficie e dove necessario applicare una o più mani successive di SVERNICIATORE MX 15 fino a riportarla a nudo. Ripulire accuratamente da ogni residuo di polvere e sporco, controllare che il supporto sia completamente asciutto e applicare una mano di CERENAT FONDO.

\* Legni nuovi oleosi o resinosi: sgrassare preventivamente con diluente e lasciare asciugare.

## Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acqua potabile
A pennello	Diluire al 10% in volume. Applicare avendo cura di coprire tutta la superficie da trattare seguendo le venature del legno. Dopo 6 ore carteggiare la superficie, spolverare e procedere con le mani a finire.
Con pistola ad aria	Diluire dal 15% al 20% in volume. Gli ugelli saranno scelti in relazione alla superficie da verniciare.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C e in presenza di una umidità relativa non superiore al 70%. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

La presenza di forte umidità può allungare i tempi di essiccazione.

## Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto. In ogni caso è necessario raggiungere uno spessore minimo del film secco di 20 micron.

Seguendo una corretta applicazione e considerando un assorbimento medio del supporto, con una mano di prodotto mediamente diluito si possono coprire fino a 15 m2 per litro.

## Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,00±0,01 Kg/Lt
Residuo secco	23%
Temperatura minima per la formazione del film	0° C
Viscosità	a 20° C in tazza Ford n. 4: 29 secondi
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 10 minuti

Classificazione D.Lgs. 161/2006	In profondità: 6 ore Primer fissanti
Contenuto massimo di COV	20 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

## Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	2,5 - 0,750 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	CERENAT n. FI93C/439 depositato il 16.06.1993. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

*I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.*



### **COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.**

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia  
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389  
www.brandinicolor.com  
E-mail: info@brandinicolor.com