



DOPPIO SCHERMO

Protettivo idrofobizzante antimacchia doppia azione

SCHEDA TECNICA n 309

Proprietà e campi di impiego

DOPPIO SCHERMO è una dispersione fluorocarbonica in acqua esente da PFOA/PFOS, non filmogena, pronta all'uso.

Impermeabilizza i rivestimenti di terrazzi, balconi e superfici sopraelevate di varia natura come cotto, gres porcellanato, clinker, pietre e cemento che presentino delle microfessure o cavillature fino ad 1 mm, eliminando le possibili infiltrazioni di acqua grazie alla formazione di una barriera idrofobizzante di lunga durata resistente agli agenti atmosferici.

Svolge una forte azione antimacchia evitando l'assorbimento di sostanze di natura organica (in particolare olio) rendendone più agevole la rimozione.

DOPPIO SCHERMO è a base di acqua ed è pronto all'uso. Non produce pellicola, non altera il colore e l'aspetto del rivestimento, non ne modifica la traspirabilità ed è riapplicabile a distanza di tempo.

E' indicata per la idrofobizzazione di pavimenti di terrazzi e per conferire una resistenza all'assorbimento di olio alle superfici più svariate come pavimenti, ripiani in pietra o in refrattario di barbeque, tavole o superfici di appoggio poste in ambienti esterni.

Preparazione dei supporti

* il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di parti incoerenti.

Applicazione

Preparazione	Agitare il flacone prima dell'utilizzo.
Diluizione	Pronto all'uso.
A pennello e rullo	Applicare fino a saturazione avendo cura di coprire tutta la superficie da trattare, in particolare le fughe e le cavillature presenti.

In genere è sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto. In presenza di superfici particolarmente assorbenti applicare una seconda mano prima che la mano precedente sia asciugata (bagnato su bagnato). Raggiunta la saturazione rimuovere il prodotto in eccesso dopo 15 minuti strofinando con un panno asciutto.

Applicare ad una temperatura compresa tra 10° e 35° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Non applicare in previsione di pioggia.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato può essere sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto. Dal momento che molteplici sono i tipi di superfici trattabili, la resa è un valore del tutto teorico. Come valore medio si possono indicare 8-12 m2 per litro con una mano di prodotto.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,00±0,02 Kg/Lt
Residuo secco	3%
Temperatura minima di applicazione	10° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 1 ora
Calpestabilità	6 ore
Sviluppo azione completa	24 ore
Aspetto del film	Non filmogeno

Classificazione D.Lgs. 161/2006 Pitture monocomponenti ad alte prestazioni
Contenuto massimo di COV 50 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione	Giallo paglierino.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	20 - 5 - 1 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com