



FISSATIVO PRIM. ACRILICO

Isolante murale trasparente acrilico

SCHEDA TECNICA n 207

Proprietà e campi di impiego

FISSATIVO PRIMULA ACRILICO è un isolante trasparente a base di copolimeri acrilici in soluzione acquosa, monocomponente, essiccante ad aria.

La particolare composizione permette al prodotto di penetrare in profondità nei pori della superficie murale e, una volta evaporata la parte acquosa, di dar vita ad una pellicola particolarmente resistente che blocca lo sfarinamento dell'intonaco e lo rende omogeneo stabilizzando le particelle incoerenti e garantendo un'ottima aderenza delle pitture a finire.

FISSATIVO PRIMULA ACRILICO, oltre a isolare l'alcalinità degli intonaci a base di cemento, permette una perfetta adesione, una omogeneità di assorbimento e un'applicazione uniforme di ogni idropittura con evidente vantaggio dal punto di vista estetico.

Per le sue particolari caratteristiche FISSATIVO PRIMULA ACRILICO è destinato alla preparazione di superfici murali di qualsiasi tipo come fondo isolante per finiture con idropitture, plastici e quarzi plastici.

Preparazione dei supporti

- * Superfici murali esterne nuove: ripulire accuratamente con mezzi idonei la superficie da tracce di polvere, sporco e parti poco aderenti dopo essersi accertati che il supporto sia stagionato per almeno 28 giorni. Accertarsi che il muro sia completamente asciutto e procedere all'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO.
Eventuali imperfezioni della superficie potranno essere livellate con STUCCO PER FACCIATE.
Dopo 4 ore procedere all'applicazione delle mani a finire. Nel caso che la temperatura scenda al di sotto dei 10° C si dovrà attendere un intervallo maggiore.
- * Riprese parziali o totali con intonaci premiscelati all'esterno: il supporto oltre che essere stagionato deve essere perfettamente asciutto, al fine di evitare inestetici affioramenti salini. Procedere poi come previsto al punto precedente.
- * Superfici murali esterne con vecchie pitturazioni: asportare con mezzi idonei le parti di pittura non perfettamente aderenti avendo cura di ripulire il supporto da polvere e tracce di sporco. Accertarsi che il muro sia perfettamente asciutto e procedere come al punto precedente.
- * Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO. Dove necessario livellare la superficie con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e su supporto perfettamente asciutto procedere con le mani a finire.
- * Intonaci premiscelati: in presenza di intonaci particolarmente assorbenti può essere necessaria l'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO.
- * Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Dove necessario livellare con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e procedere con le mani a finire.
- * Intonaci interni con vecchie pitturazioni: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare accuratamente tutta la superficie da trattare e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO. Procedere poi come descritto al punto precedente.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acqua potabile.
A pennello	Diluire una parte di prodotto con 4 parti di acqua (4 litri di acqua su 1 litro). In presenza di superfici poco assorbenti, il prodotto può essere diluito fino a 8 parti di acqua anziché 4 (8 litri di acqua su 1 litro). Applicare avendo cura di coprire in modo uniforme tutta la superficie.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e i 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.
Attendere almeno 4 ore prima di sopravverniciare con le mani di idropitture a finire (a 20° C e 60% di u.r.).

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è in genere sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto, tuttavia se il supporto è particolarmente assorbente, procedere ad una ulteriore applicazione.
Seguendo una corretta applicazione e considerando un assorbimento medio del supporto, con una mano di prodotto si possono trattare fino a 12 m2 per litro.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,03±0,01Kg/Lt
Residuo secco	26%
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 30 minuti In profondità: 4 ore
Sopraverniciabilità	4 ore
Natura del legante	Polimeri acrilici
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Primer fissanti
Contenuto massimo di COV	4 g/l (calcolo matematico del prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica.
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo. La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili Ambiente	16 - 5 - 1 Litri.
Sicurezza	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	PRIMULA n. FI91C/557 depositato il 18.06.1991. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com