



NEOSTUCCO

Stucco riempitivo a spatola per legno e intonaci

SCHEDA TECNICA n 108

Proprietà e campi di impiego

NEOSTUCCO è uno stucco in pasta a base di polimeri acrilici, pigmenti selezionati, cariche micronizzate, monocomponente, essiccante ad aria, da applicarsi a spatola. I vari componenti impiegati rendono il prodotto altamente plastico, facilmente spatolabile, con ridotta contrazione di volume, nonché di facile rasatura e carteggiatura.

Per le sue caratteristiche NEOSTUCCO è un prodotto specifico per sigillare e riempire cavità, fessurazioni, fori o imperfezioni di ogni tipo sia su superfici murali che su manufatti in legno in ambienti interni.

Preparazione dei supporti

- * Intonaci interni nuovi: ripulire accuratamente la superficie da tracce di polvere, sporco o parti poco aderenti procedendo all'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA sulle parti da stuccare. Dopo 4 ore procedere a livellare le imperfezioni con NEOSTUCCO procedendo con rasature successive. Attendere 6 ore dall'ultima rasatura e procedere alla scartatura delle parti stuccate, spolverare e procedere all'applicazione del ciclo di verniciatura prescelto.
- * Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco ed applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA almeno sulle parti da stuccare. Dopo 4 ore procedere a livellare le imperfezioni con NEOSTUCCO proseguendo poi come descritto al punto precedente.
- * Legno: levigare e ripulire la superficie. Se sono presenti vecchie verniciature, scartare gli strati di vernice non aderenti e spolverare. Applicare NEOSTUCCO su spacchi, crepe, buchi, nodi e chiodature procedendo per rasature successive. Dopo l'ultima rasatura procedere alla scartatura delle parti stuccate, spolverare ed iniziare il ciclo di verniciatura prescelto.

Applicazione

Preparazione	Se necessario amalgamare il prodotto usando una spatola.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.
A spatola	Procedere per rasature successive ad intervalli di 1 ora (a 20° C e 60% di u.r.)

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Si consiglia di applicare in strati non superiori a 1 mm per rasatura.

Per la sopravverniciatura attendere 6 ore dall'ultima rasatura (a 20° C e 60% di u.r.). Può essere sopravverniciato sia con idropitture che con fondi o smalti sintetici.

Il prodotto può essere tingeggiato con COLORANTI UNIVERSALI.

Resa / Consumo

Trattandosi di uno stucco a rasare la resa è del tutto teorica, in ogni caso, considerando un film secco di 1 mm, con 1 Litro di prodotto si possono trattare 3,5 m2 circa.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,74±0,01 Kg/lit
Residuo secco	75%
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 1 ora In profondità: 6 ore Nel caso di strati spessi fino a 24 ore
Temperatura minima per la formazione del film	5° C
Carteggiabilità	6 ore
Sopraverniciabilità	6 ore

Natura del legante Polimeri acrilici
Classificazione D.Lgs. Primer
161/2006
Contenuto massimo di COV 3 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione Bianco.
Pulizia attrezzi Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua.
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C.
Proteggere dal gelo.
Stoccaggio La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili 2,5 - 0,500 - 0,250 - 0,125 Litri.
Ambiente Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Edizione 2008.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com