PRIMULA PL. LISCIO LUCIDO

Rivestimento murale plastico per interno ad effetto liscio o bucciato

SCHEDA TECNICA n 507

Proprietà e campi di impiego

PRIMULA PLASTICO LISCIO LUCIDO è un rivestimento plastico per interno a base di resine vinil-versartiche in dispersione acquosa, biossido di titanio rutilo, cariche selezionate, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura satinata.
La particolare miscelazione dei suoi componenti rendono il prodotto particolarmente elastico e altamente riempitivo garantendogli altresì una eccellente resistenza agli alcali e al lavaggio con saponi liquidi ed altri prodotti di pulizia a base di acidi diluiti.
PRIMULA PLASTICO LISCIO LUCIDO presenta un alto grado di protezione della superficie murale ed un ottimo mascheramento delle screpolature a ragnatela che si formano sugli intonaci. Grazie alla sua finitura resistente e di aspetto semilucido si pone come valida alternativa all'uso di smalti e ceramizzanti a solvente.
Per quanto riguarda l'applicazione, presenta una elevata pennellabilità ed una rullatura senza problemi di ricolature e acquattature.

Per le sue caratteristiche PRIMULA PLASTICO LISCIO LUCIDO è indicato su qualsiasi tipo di superficie murale (intonaco civile, intonaco a gesso, pannelli prefabbricati) per la realizzazione di un rivestimento liscio o effettato a buccia d'arancia ad aspetto semilucido per pozzi scale, balze e zoccoloni di scuole, ospedali, palestre nonché per pannelli e stand di mostre ed esposizioni.

Preparazione dei supporti

* Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO . Dove necessario livellare la superficie con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e su supporto perfettamente asciutto procedere con PRIMULA PLASTICO LISCIO LUCIDO.
* Intonaci premiscelati e cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Dove necessario livellare con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e procedere con PRIMULA PLASTICO LISCIO LUCIDO.
* Intonaci interni con vecchie pitturazioni: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare accuaratamente tutta la superficie da trattare e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO. Procedere poi come descritto al punto precedente.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acqua potabile
A pennello	Prima mano: diluire al 30% - 40% in volume. Seconda mano: diluire al 5% - 20% in volume secondo l'effetto desiderato. Applicare incrociando le pennellate avendo cura di coprire uniformemente tutta la superficie.
A rullo	Prima mano: diluire al 40% in volume e applicare a pennello. Seconda mano: diluire al 5% - 20% in volume secondo l'effetto desiderato.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C e in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.
La presenza di forte umidità oltre che allungare i tempi di essiccazione può determinare una maggiore opacità del film secco.
Tra una mano e l'altra attendere almeno 6 ore (a 20° C e 60% di u.r.).
Per conferire maggiore resistenza agli agenti esterni ed esaltare la brillantezza della superficie ottenuta, sopraverniciare dopo 24 ore con CERENAT lucida, finitura trasparente inodore.
Il prodotto è tinteggiabile con la vasta gamma di colori di PRIMULA ESTERNI e dei COLORANTI

UNIVERSALI. Per non alterare le caratteristiche del prodotto si consiglia di ottenere solo tinte tenui.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato si consiglia l'applicazione di due mani di prodotto.
Seguendo una corretta applicazione con una mano di prodotto mediamente diluito si possono coprire fino a 4 m2 circa per l'effetto liscio e fino a 2 m2 circa per l'effetto bucciato.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,46±0,01 Kg/lt
Residuo secco	60%
Secco in resina	28% (41% sul Residuo secco)
Temperatura minima per la formazione del film	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 2 ore - In profondità: 12 ore
Aspetto del film	Satinato, > 25 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture lucide per pareti e soffitti interni
Contenuto massivo di COV	100 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	14 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	PRIMULA n. FI91C/557 depositato il 18.06.1991. Edizione 2021.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.
Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com