ISTITUTO GIORDANO s.p.a.

CENTRO POLITECNICO DI RICERCHE

Via Rossini, 2
47814 BELLARIA (RN) Italy

Tel. ++ 39/(0) 541 343030 (9 linee)
Telefax ++ 39/(0) 541 345540

Cod. Fisc./Part. IVA 00549540409
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. RN 156766
Registro Imprese Rimini n. 1852
Cap. Soc. L. 1.800.000.000 i.v.

RICONOSCIMENTI UFFICIALI:

ASSOCIAZIONI ED ENTI DI APPARTENENZA:

CLAUSOLE

RAPPORTO DI PROVA N. 123012

Luogo e data di emissione: Bellaria, 15/12/1998

Committente: COLORIFICIO BRANDINI S.r.l. - Via P. Fanfani, 71/73 - 50127 FIRENZE

Data della richiesta della prova: 07/10/1998

Numero e data della commessa: 10388, 13/10/1998

Data del ricevimento del campione: 16/11/1998

Data dell'esecuzione della prova: dal 01/12/1998 al 14/12/1998

Oggetto della prova: Determinazione della resistenza al lavaggio delle idropitture.

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria (RN).

Provenienza del campione: dal Committente.

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "PRIMULA SUPERLISCIO" Pittura murale al quarzo fine 747 Grigio Londra.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comm. Prov. Rev.	Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 fogli.	Foglio n. 1 di 2

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una idropittura di colore grigio, in barattolo.

Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del seguente documento:

- Determinazione della resistenza al lavaggio secondo metodo AVISA.

Modalità della prova.

Il campione in esame è stato sottoposto alla determinazione della resistenza al lavaggio.

Il prodotto viene applicato su foglio "Leneta Nero" con barra a spirale n. 6.

Dopo 7 giorni dalla stesura si procede alla prova di spazzolamento con strumento "GARDNER" utilizzando come detergente una soluzione acquosa di Triton X 100 all'1 %.

Risultati della prova.

Resistenza al lavaggio	> 5000 cicli	SUPERLAVABILE *

(*) Il prodotto viene classificato come:

SUPERLAVABILE se il campione in esame supera i 5000 cicli di spazzolamento senza alterazione;

- LAVABILE se il campione in esame supera i 1000 cicli di spazzolamento senza alterazione;
- NON CLASSIFICABILE se il campione non supera i 1000 cicli di spazzolamento.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Oscar Filippini)

Il Responsabile
del Laboratorio di Chimica
(Dott. Oscar Filippini)

Il Presidente e
l'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE