



Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una idropittura di colore bianco, in barattolo.

Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI 9396 del marzo 1989 "Prodotti vernicianti. Determinazione del coefficiente di trasmissione del vapore d'acqua di una pellicola di prodotto verniciante (metodo della capsula)", interpretando i risultati secondo le prescrizioni della norma UNI 9233 dell'aprile 1988 "Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo di materiali da costruzione ed isolanti termici".

Modalità della prova.

Il campione in esame è stato sottoposto alla determinazione della permeabilità al vapore acqueo.



secondo le dichiarazioni del Committente.



Risultati della prova.

Metodo di prova	Metodo 2 - Metodo della capsula umida
Pressione atmosferica	$1,013 \times 10^5$ Pa
Temperatura	23 °C
Umidità relativa all'interno della capsula	100 %
Umidità relativa all'esterno della capsula	0 %
Diametro utile di esposizione (anello sagomato) "D"	35 mm
Spessore medio delle provette	0,80 mm
Flusso di vapore "G"	$4,08 \cdot 10^{-5}$ kg/h
Densità di flusso di vapore "g"	$42,43 \cdot 10^{-3}$ kg/m ² ·h
Permeanza "W"	$1,51 \cdot 10^{-5}$ kg/m ² ·h·Pa
Permeabilità al vapore "δ"	$1,21 \cdot 10^{-8}$ kg/m·h·Pa
Permeabilità al vapore dell'aria in quiete "δ _a "	$7,04 \cdot 10^{-7}$ kg/m·h·Pa
Fattore di resistenza alla diffusione "μ"	58
Strato d'aria equivalente "S _a " di uno spessore di 0,80 mm	0,05 m

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Oscar Filippini)

Il Responsabile
del Laboratorio di Chimica
(Dott. Oscar Filippini)

Il Presidente o
l'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iommi