



STUCCO PER FACCIATE

Stucco riempitivo a spatola per esterno a base di sabbie cristalline

SCHEDA TECNICA n 109

Proprietà e campi di impiego

STUCCO PER FACCIATE è uno stucco plastico a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, silici selezionate non igroscopiche, biossido di titanio rutilo, monocomponente, essiccante ad aria, da applicarsi a spatola.

I particolari componenti conferiscono al prodotto un'alta elasticità, un'ottima resistenza agli alcali ed una ridotta contrazione di volume.

Dal punto di vista dell'applicazione presenta una eccellente lavorabilità e spatolabilità nonché un elevato potere riempitivo.

Per le sue caratteristiche STUCCO PER FACCIATE è il prodotto ideale per rasare superfici murali di ogni tipo (intonaci, prefabbricati in cemento, calcestruzzo) che presentino imperfezioni, fori, crepe e che richiedano una successiva finitura con quarzi plastici o idropitture murali per esterno.

Preparazione dei supporti

* Superfici murali nuove: ripulire accuratamente la superficie da tracce di polvere, sporco e parti poco aderenti dopo essersi accertati che il supporto sia stagionato per almeno 28 giorni. Accertarsi che il muro sia completamente asciutto e procedere all'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO o di FISSATIVO PLYOLEX. Eventuali imperfezioni della superficie potranno essere livellate con STUCCO PER FACCIATE operando, se necessario, per rasature successive. Dopo 24 ore procedere all'applicazione del ciclo di verniciatura prescelto. Nel caso che la temperatura scenda al di sotto dei 10° C si dovrà attendere un intervallo maggiore.

* Superfici murali già pitturate: asportare con mezzi idonei le parti di pittura non perfettamente aderenti e procedere poi come descritto al punto precedente.

Applicazione

Preparazione	Se necessario amalgamare il prodotto usando una spatola.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.
A spatola americana o taloscia	Procedere per rasature successive ad intervalli di 24 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Per ottenere una migliore uniformità di applicazione il prodotto può essere frattazzato.

Per la sopravverniciatura attendere 24 ore dall'ultima rasatura (a 20° C e 60% di u.r.). Può essere sopravverniciato con qualsiasi tipo di idropittura..

Il prodotto può essere tingeggiato con COLORANTI UNIVERSALI.

Resa / Consumo

Trattandosi di uno stucco a rasare la resa è del tutto teorica, in ogni caso, considerando un film secco di 1 mm, con 1 Kg di prodotto si possono trattare 2 m2 circa.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,75±0,01 Kg/lt
Residuo secco	85%
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 6 ore In profondità: 24 ore
Temperatura minima per la formazione del film	5° C
Sopraverniciabilità	24 ore
Natura del legante	Polimeri acrilici
Classificazione D.Lgs.	Primer

161/2006

Contenuto massimo di COV 10 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo facendo aderire il foglio di plastica alla superficie. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	9 - 1,5 Kg.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com