



# STUCCO MX 80

Stucco sintetico a spatola per legno

SCHEDA TECNICA n 107

## Proprietà e campi di impiego

STUCCO MX 80 è uno stucco plastico in pasta, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura opaca.

E' un prodotto dotato di alto potere riempitivo, a rapida essiccazione, a ridotta contrazione di volume e di facile carteggiabilità.

Grazie all'elevato grado di plasticità, si applica agevolmente a spatola senza problemi di filature, e ad essiccazione avvenuta, dà vita ad un film compatto privo di spacchi e fessurazioni.

I pigmenti utilizzati non contengono composti di piombo, cromo o cadmio.

Per le sue caratteristiche STUCCO MX 80 è indicato per livellare, sia in ambienti interni che esterni, le imperfezioni di strutture in legno (infissi, serramenti, imbarcazioni, mobili).

## Preparazione dei supporti

- \* Legni nuovi stagionati: scartare la superficie e, dove necessario, livellare con STUCCO MX 80. Attendere 24 ore per scartare, ripulire e procedere all'applicazione del ciclo di verniciatura prescelto.
- \* Legni con vecchie verniciature: lavare la superficie con detergenti comuni, sciacquare, lasciare asciugare, scartare gli strati di vernice non aderenti e livellare la superficie con STUCCO MX 80. Procedere poi come descritto al punto precedente.
- \* Non applicare su superfici murali o intonaci in genere.

## Applicazione

Preparazione	Se necessario, amalgamare il prodotto con una spatola.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.
A spatola	Procedere per rasature successive ad intervalli di 24 ore (a 20° C e 60% di u.r.)

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Si consiglia di applicare in strati non superiori a 1 mm per rasatura.

Per la sopraverniciatura attendere 24 ore dall'ultima rasatura (a 20° C e 60% di u.r.). Può essere sopraverniciato con qualsiasi tipo di finitura, anche diluita con diluente nitro.

Il prodotto può essere tingeggiato con COLORANTI UNIVERSALI.

## Resa / Consumo

Trattandosi di uno stucco a rasare la resa è del tutto teorica, in ogni caso, considerando un film secco di 1 mm, con 1 Litro di prodotto si possono trattare 3,5 m2 circa.

## Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,80±0,01 Kg/lt
Residuo secco	78%
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 6 ore In profondità: 24 ore
Carteggiabilità	24 ore
Sopraverniciabilità	24 ore
Punto di infiammabilità	35° C
Natura del legante	Resine alchidiche
Classificazione D.Lgs.	Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non

161/2006  
Contenuto massimo di COV

regolamentati dal D.Lgs. 161/2006  
Vedi scheda di sicurezza

## Notizie e consigli

Colorazione	Grigio chiaro.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare diluente da lavaggio a norma di legge.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo dopo avere fatto aderire il disco di pellicola protettiva alla superficie. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	2,5 - 0,500 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Il prodotto è infiammabile. Conservare fuori della portata dei bambini. Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2008.1

*I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.*



### **COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.**

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

[www.brandinicolor.com](http://www.brandinicolor.com)

E-mail: [info@brandinicolor.com](mailto:info@brandinicolor.com)