



TINGOBEN PRIMER

Fissativo monocomponente a base acrilica per pareti e supporti porosi

SCHEDA TECNICA n 213

Proprietà e campi di impiego

TINGOBEN PRIMER è un isolante trasparente a base acrilica, monocomponente, essiccante ad aria. Il prodotto, grazie alle caratteristiche dei suoi componenti, non rientra tra i preparati pericolosi soggetti a relativa etichettatura.

Il prodotto penetra in profondità nei pori della superficie murale e, una volta evaporata la parte acquosa, dà vita ad una pellicola che blocca lo sfarinamento dell'intonaco e lo rende omogeneo stabilizzando le particelle incoerenti e garantendo un'ottima aderenza delle pitture a finire. TINGOBEN PRIMER, isola l'alcalinità degli intonaci a base di cemento, permette una perfetta adesione, una omogeneità di assorbimento e un'applicazione uniforme di ogni idropittura.

TINGOBEN PRIMER si può utilizzare per la preparazione di superfici murali di qualsiasi tipo poste sia all'interno che all'esterno.

Preparazione dei supporti

* Superfici murali esterne nuove: ripulire accuratamente con mezzi idonei la superficie da tracce di polvere, sporco e parti poco aderenti dopo essersi accertati che il supporto sia stagionato per almeno 28 giorni. Accertarsi che il muro sia completamente asciutto e procedere all'applicazione di una mano di TINGOBEN PRIMER.

Dopo 4 ore procedere all'applicazione delle mani a finire. Nel caso che la temperatura scenda al di sotto dei 10° C si dovrà attendere un intervallo maggiore.

* Riprese parziali o totali con intonaci premiscelati all'esterno: il supporto oltre che essere stagionato deve essere perfettamente asciutto, al fine di evitare inestetici affioramenti salini. Procedere poi come previsto al punto precedente.

* Superfici murali esterne con vecchie pitturazioni: asportare con mezzi idonei le parti di pittura non perfettamente aderenti avendo cura di ripulire il supporto da polvere e tracce di sporco. Accertarsi che il muro sia perfettamente asciutto e procedere come al punto precedente.

* Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e applicare una mano di TINGOBEN PRIMER. Dove necessario livellare la superficie con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e su supporto perfettamente asciutto procedere con le mani a finire.

* Intonaci premiscelati: in presenza di intonaci particolarmente assorbenti può essere necessaria l'applicazione di una mano di TINGOBEN PRIMER.

* Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di TINGOBEN PRIMER avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Dove necessario livellare con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e procedere con le mani a finire.

* Intonaci interni con vecchie pitturazioni: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare accuratamente tutta la superficie da trattare e applicare una mano di TINGOBEN PRIMER. Procedere poi come descritto al punto precedente.

Applicazione

Preparazione
Diluizione
A pennello

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.

Acqua potabile.

Diluire una parte di prodotto con almeno 2 parti di acqua (2 litri di acqua su 1 litro). In presenza di superfici poco assorbenti, il prodotto può essere diluito con 8 parti di acqua (8 litri di acqua su 1 litro).

Applicare avendo cura di coprire in modo uniforme tutta la superficie.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e i 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Attendere almeno 4 ore prima di applicare l'eventuale seconda mano o sopraverniciare con le mani di idropitture a finire (a 20° C e 60% di u.r.).

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato può essere sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto, tuttavia se il supporto è particolarmente assorbente, procedere ad una ulteriore applicazione.

Seguendo una corretta applicazione e considerando un assorbimento medio del supporto, con una mano di prodotto si possono trattare fino a 10 m2 per litro.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,03±0,01Kg/Lt
Residuo secco	25%
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 30 minuti In profondità: 4 ore
Sopraverniciabilità	4 ore
Natura del legante	Polimeri acrilici
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Primer fissanti
Contenuto massimo di COV	2 g/l (calcolo matematico sull prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	1 Litro.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2011.1.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com