



# TINGOBEN STUCCO

Stucco in pasta per legni e intonaci

SCHEDA TECNICA n 116

## Proprietà e campi di impiego

TINGOBEN STUCCO è uno stucco in pasta a base di resine sintetiche, carbonati di calcio selezionati, monocomponente, essiccante ad aria, da applicarsi a spatola.

I vari componenti impiegati rendono il prodotto facilmente spatolabile, con ridotta contrazione di volume, pronto all'impiego per stuccature e rasature su legni e intonaci

## Preparazione dei supporti

- \* Intonaci interni nuovi: ripulire accuratamente la superficie da tracce di polvere, sporco o parti poco aderenti procedendo all'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA sulle parti da stuccare. Dopo 4 ore procedere a livellare le imperfezioni con TINGOBEN STUCCO procedendo con rasature successive. Attendere 6 ore dall'ultima rasatura e procedere alla scartatura delle parti stuccate, spolverare e procedere all'applicazione del ciclo di verniciatura prescelto.
- \* Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco ed applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA almeno sulle parti da stuccare. Dopo 4 ore procedere a livellare le imperfezioni con TINGOBEN STUCCO proseguendo poi come descritto al punto precedente.
- \* Legno: levigare e ripulire la superficie. Se sono presenti vecchie verniciature, scartare gli strati di vernice non aderenti e spolverare. Applicare TINGOBEN STUCCO su spacchi, crepe, buchi, nodi e chiodature procedendo per rasature successive. Dopo l'ultima rasatura procedere alla scartatura delle parti stuccate, spolverare ed iniziare il ciclo di verniciatura prescelto.

## Applicazione

|              |  |
|--------------|--|
| Preparazione | Se necessario amalgamare il prodotto usando una spatola.                         |
| Diluizione   | Il prodotto è pronto all'uso.  |
| A spatola    | Procedere per rasature successive ad intervalli di 1 ora (a 20° C e 60% di u.r.) |

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Si consiglia di applicare in strati non superiori a 1 mm per rasatura.

Per la sopravverniciatura attendere 24 ore dall'ultima rasatura (a 20° C e 60% di u.r.). Può essere sopravverniciato sia con idropitture che con fondi o smalti sintetici.

Il prodotto può essere tinteggiato con COLORANTI UNIVERSALI.

## Resa / Consumo

Trattandosi di uno stucco a rasare la resa è del tutto teorica, in ogni caso, considerando un film secco di 1 mm, con 1 Litro di prodotto si possono trattare 3,5 m2 circa.

## Caratteristiche chimico / fisiche

|   |   |
|---|---|
| Peso specifico                                | 1,75±0,01 Kg/lit  |
| Essiccazione                                  | a 20° C e 60% di u.r.<br>Al tatto: 4 ore<br>In profondità: 24 ore |
| Temperatura minima per la formazione del film | 5° C  |
| Carteggiabilità                               | 6 ore   |
| Sopraverniciabilità                           | 24 ore  |
| Natura del legante                            | Polimeri acrilici   |
| Classificazione D.Lgs. 161/2006               | Primer  |
| Contenuto massimo di COV                      | 3 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)            |

## Notizie e consigli

|                        |   |
|------------------------|---|
| Colorazione            | Bianco.   |
| Pulizia attrezzi       | Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.  |
| Conservazione          | Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua.  |
| Stoccaggio             | Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C.<br>Proteggere dal gelo.  |
| Confezioni disponibili | La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.   |
| Ambiente               | 1 - 0,500 - 0,250 Kg.   |
| Sicurezza              | Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.<br>Conservare fuori della portata dei bambini.<br>Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.<br>Edizione 2022.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente. |

*I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.*



**COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.**

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia  
 Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389  
 www.brandinicolor.com  
 E-mail: info@brandinicolor.com