



TINGOBEN IMPREGNANTE CERATO

Impregnante per legno a finitura cerosa

SCHEDA TECNICA n 87

Proprietà e campi di impiego

TINGOBEN IMPREGNANTE CERATO è un impregnante sia incolore che colorato a finitura cerosa, a base di resine alchidiche modificate, cere micronizzate, ossidi di ferro trasparenti, monocomponente, essiccante ad aria, di aspetto opaco.

TINGOBEN IMPREGNANTE CERATO protegge e preserva il legno dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. .

I pigmenti utilizzati non contengono composti di piombo, cromo o cadmio.

Per le sue caratteristiche TINGOBEN IMPREGNANTE CERATO è indicato per la protezione e la decorazione di oggetti e strutture in legno di qualsiasi genere sia in ambienti interni che esterni.

Preparazione dei supporti

- * Legni nuovi stagionati: scartare e spolverare accuratamente, avendo cura che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta.
- * Legni con vecchie verniciature: rimuovere i vecchi strati di vernice i profondità scartando con cura la superficie e dove necessario applicare una o più mani di SVERNICIARAPIDO fino a riportarla a nudo. Ripulire accuratamente da ogni residuo di polvere e di sporco, controllare che il supporto sia completamente asciutto e procedere all'applicazione.
- * Legni nuovi oleosi o resinosi: sgrassare preventivamente con diluente.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acquaragia.
A pennello e rullo	Prima mano: diluire al 5% in volume Seconda mano: senza diluire o diluire al 5% in volume. Applicare avendo cura di coprire tutta la superficie da trattare e di distribuire uniformemente il prodotto per evitare disomogenei accumuli di pigmento.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Non applicare in previsione di pioggia, brinate, gelate ed in presenza di forte umidità per evitare fenomeni di scarsa aderenza e di opacizzazione del prodotto.

Tra una mano e l'altra attendere almeno 24 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

Non trattare il legno in ambiente esterno solamente con TINGOBEN IMPREGNANTE CERATO neutro ma sempre associato al colorato.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato applicare almeno due mani di prodotto.

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto mediamente diluito, si possono coprire fino a 10 m2 per litro in prima mano e fino a 20 m2 per litro nelle mani successive o su supporto trattato in relazione all'assorbimento dello stesso.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	0,93±0,01 Kg/Lt
Residuo secco	36% medio
Viscosità	a 23° C in tazza ISO n. 6: 280 secondi media
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Fuori polvere: 3 ore Al tatto: 6 ore In profondità: 18 ore
Punto di infiammabilità	40° C
Aspetto del film	Opaco-ceroso, 20<C<25 gloss (Gardner 60° dopo 7 giorni)

Classificazione D.Lgs. 161/2006
Contenuto massimo COV

dall'applicazione)
Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne
400g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla massima diluizione)

Notizie e consigli

Colorazione Neutro, pino, castagno, noce, noce scuro.
Pulizia attrezzi Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua e sapone.
Conservazione Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
Stoccaggio La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili 2,5 - 0,750 Litri.
Ambiente Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza Il prodotto è infiammabile.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente.
Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com